



Dynacoat Extra Speed- D1.08.01

Popis: Dynacoat Extra Speed je urychlovač vyvinutý pro snížení doby schnutí a pro zlepšení vytvrzování laků Dynacoat Clear 6000 a Clear 9000, jak u bodových oprav tak u lakování celých dílů.

Míchací poměr Clear 6000		2	Dynacoat Clear 6000 HS AS
		1	Clear 6000 Hardener
		10 - 20%	Extra Speed
Míchací poměr Clear 9000		2	Dynacoat Clear 9000
		1	420 Hardener
		10%	Extra Speed

**Míchací
pravítko**



Použijte Dynacoat míchací pravítko
Č. D1

Pistol:



Nastavení stříkací pistole:
1.2-1.4 mm

Aplikační tlak:
1.7-2.2 bar při přívodu
vzduchu
HVLP max 0.7 při aircap


Aplikace:



2 x 1 vrstvu – 3 minuty mezi vrstvami

Poznámka Clear 9000: Pro velké opravy více než 3 díly, je možná aplikace bez odvětrání mezi vrstvami

Odvětrání:



Mezi vrstvami
Před vytvrzováním

3 min. při 20°C
5 min. při 20°C

Schnutí:



Smíchané s Extra Speed:

20°C
Clear 6000 1.5 hod. při 20°C
Clear 9000 45 min. při 20°C

60°C*
15 min. při 60°C
15 min. při 60°C

*Teplota předmětu



AkzoNobel

Další informace naleznete v technickém listu Clearcoat

Dynacoat Clear 6000	D1.05.24
Dynacoat Clear 9000	D1.05.16

CYAN s.r.o.

Mladoboleslavská 843 , Praha 9 – Kbely , 197 00

Tel: +420 286 854 353 , www.cyan.cz , www.dynacoat.cz

Pouze pro profesionální použití

Důležité Informace uvedené v tomto technickém listě nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a ze současných zákonů: kdokoli používá výrobek k jinému účelu než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení od nás, pokud jde o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní riziko. Je vždy odpovědností uživatele, aby podnikly všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Pokud je k dispozici, vždy čtěte materiálové listy a technické listy k tomuto produktu. Všechny naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto katalogovém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nedohodnou jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dané technické doporučení jsou podřízeny běžným smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listě jsou podřízeny občasným úpravám na čas ve světle zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je odpovědností uživatele ověřit, že tento list je aktuální před použitím tohoto produktu.

Coatings brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to AkzoNobel.

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

